



Set de mantenimiento para puertas

Para puertas de entrada barnizadas

Disponibilidad	
Cant. por palet	500
UNIDADES DE ENVASADO	
Clave de envase	01
Artículo número	
2746	■
El conjunto consiste de: 250 ml de limpiador, 250 ml de bálsamo y 2 paños especiales	


Consumo / cantidad a aplicar

Aprox. 5-10 ml/m² por cada paso de trabajo



Campos de aplicación

- Cuidado de puertas de entrada barnizadas de madera
- Cuidado de componentes tratados con Induline NW-740/05 (barnizado de efecto natural)



Propiedades

- Con el uso regular se prolongan los intervalos de renovación y la vida útil de las superficies
- Protección adicional contra las influencias de la intemperie
- Fácil aplicación en grandes superficies
- Poca modificación del grado de brillo de la superficie tratada


Datos característicos del producto

Viscosidad en copa ISO 3	Aprox. 22 - 24
Vehículo	Acrilato
Densidad (20 °C)	Aprox. 1,01 g/ cm ³ (Limpiador para set de mantenimiento) Aprox. 1,03 g/cm ³ (Bálsamo de cuidado para puertas)
Olor	Característico (Limpiador para set de mantenimiento) Suave (Bálsamo de cuidado para puertas)

Los valores indicados constituyen propiedades típicas del producto y no deben interpretarse como especificaciones del producto vinculantes.



Elaboración



■ Condiciones de aplicación

Temperatura (ambiente, producto, aire): entre +15 y +25°C.

Agitar el producto antes del empleo.

Sumergir un paño de algodón en el limpiador y limpiar la superficie, evitar el frotado intensivo en la superficie barnizada.

Dejar secar aprox. 30 minutos.

Aplicar rápida y uniformemente una capa ligera (!) del bálsamo de cuidado con un segundo paño especial en una dirección (de la izquierda a la derecha o desde arriba hacia abajo).

No lijar ni fregar posteriormente.

Indicaciones para la aplicación



Proteger las superficies tratadas del viento, la lluvia fuerte, la radiación solar y la formación de agua de deshielo.

No emplear en superficies calientes ni con radiación solar directa.

No emplear a temperaturas por debajo de 15 °C.

Emplee exclusivamente los paños de cuidado especiales adjuntas.

Todos los materiales que no son de madera (por ejemplo herrajes, vidrio, manillas de puertas, etc.) no deben tener contacto con la sustancia de cuidado o se tienen que limpiar de inmediato cuidadosamente con agua.

■ Secado

Después de aprox. 30 minutos


Valores obtenidos en la aplicación práctica a 20 °C y un 65 % de humedad relativa.

La desecación puede retrasarse a bajas temperaturas, alta humedad o si se sobrepasa el espesor de capa máximo

■ Dilución

Listo para usar

Estabilidad de almacenamiento / caducidad



Como mínimo 24 meses en los envases cerrados en origen y sin abrir en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Seguridad / normativas

Encontrará información detallada sobre la seguridad durante el transporte, almacenamiento y manipulado, así como sobre la eliminación y ecología, en nuestra Hoja de datos de seguridad actualizada

Eliminación

Eliminar las grandes cantidades de restos del producto de acuerdo con las normativas aplicables en el envase original. Reciclar los envases después de haberlos vaciado completamente. Este producto no debe eliminarse junto con la basura doméstica. No introducir en el alcantarillado. No vaciar al desagüe.

VOC según la Directiva Decopaint (2004/42/CE)

Bálsamo de cuidado para puertas:

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/e): máx 130 g/l (2010)

Este producto contiene < 130 g/l COV.



Los datos / las informaciones ofrecidas arriba han sido obtenidos/as como valores orientativos en la práctica y en el laboratorio, por lo que se han de considerar básicamente como no vinculantes.

Por consiguiente, estas informaciones representan únicamente indicaciones de carácter general y describen nuestros productos, además de informar sobre su aplicación y elaboración. Aquí hay que

tener en cuenta, que debido a la variedad y diversidad de condiciones de trabajo, de los materiales utilizados y de los lugares de obra, por definición no se puede contemplar cada caso particular. Por esta razón recomendamos realizar en caso de duda pruebas o consultarnos. En la medida en que no aseguramos de forma expresa por escrito idoneidades ni propiedades específicas de los productos para una finalidad de uso fijada contractualmente, nuestro

asesoramiento y las instrucciones que damos a nivel de técnica de aplicación, son en cualquier caso no vinculantes, aunque se proporcionen según nuestro mejor saber. Por lo demás son aplicables nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

La presente ficha técnica queda reemplazada por cada nueva edición de ésta.